

**Испытательная Лаборатория «ЛСМ-пожлаб»
Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»**

*Аккредитована в установленном порядке Федеральной службой по аккредитации на техническую компетентность и независимость на проведение работ по подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности.
Регистрационный индекс № РОСС RU. 0001.21ПБ78 срок действия до 15.05.2016г.*

*Руководитель испытательной лаборатории
«ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг»*


И.В. Кобзаренко

«25» февраля 2014г.

**ПРОТОКОЛ № 0760/М-14
сертификационных испытаний**

*Эмульсия битумная гидроизоляционная двухкомпонентная
т.м. «Euromast plus»*

код ОКП 57 7531

2014 год

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
по определению группы распространения пламени по ГОСТ Р 51032-97

Дата 18.02.14-24.02.14г. *Условия в помещении:* *Температура, °С* 21
Атм. давление, мм. рт. ст. 758
Отн. влажности, % 58

Методика проведения испытаний:

Для проведения испытаний изготавливались 5 образцов, длиной 1100 мм, шириной 250 мм
Результаты занесены в таблицу № 6.

Таблица № 5

№ п/п	Время воспламенения с	Длина распространения пламени, мм	Время самостоятельного горения, с	Среднее арифметическое значение длины распространения пламени, мм	Значение КППТП, кВт/м ²
1	12	150	4	119	9,7
2	8	115			
3	15	110			
4	13	100			
5	12	120			

Образцы, покрытые эмульсией битумной гидроизоляционной двухкомпонентной т.м. «Euromast plus» код ОКП 57 7531 относятся к группе распространения пламени **РП2**.

Испытания провели:

Испытатель  Краюшкин В.Е.

Испытатель  Чернушкин В.С.