

**Испытательная Лаборатория «ЛСМ-пожлаб»
Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»**

*Аккредитована в установленном порядке Федеральной службой по аккредитации на техническую компетентность и независимость на проведение работ по подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности.
Регистрационный индекс № РОСС RU. 0001.21ПБ78 срок действия до 15.05.2016г.*

**Руководитель испытательной лаборатории
«ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг»**

И.В. Кобзаренко
И.В. Кобзаренко
«25» *февраля* 2014г.



**ПРОТОКОЛ № 0760/М-14
сертификационных испытаний**

***Эмульсия битумная гидроизоляционная двухкомпонентная
т.м. «Euromast plus»***

код ОКП 57 7531

2014 год

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
по определению группы распространения пламени по ГОСТ Р 51032-97

<i>Дата</i>	18.02.14-24.02.14г.	<i>Условия в помещении:</i>	<i>Температура, °С</i>	21
			<i>Атм. давление, мм. рт. ст.</i>	758
			<i>Отн. влажности, %</i>	58

Методика проведения испытаний:

Для проведения испытаний изготавливались 5 образцов, длиной 1100 мм, шириной 250 мм
Результаты занесены в таблицу № 6.

Таблица № 5

№ п/п	Время воспламенения, с	Длина распространения пламени, мм	Время самостоятельного горения, с	Среднее арифметическое значение длины распространения пламени, мм	Значение КППТП, кВт/м ²
1	12	150	4	119	9,7
2	8	115			
3	15	110			
4	13	100			
5	12	120			

Образцы, покрытые эмульсией битумной гидроизоляционной двухкомпонентной т.м. «Euromast plus» код ОКП 57 7531 относятся к группе распространения пламени **РП2**.

Испытания провели:

Испытатель  Краюшкин В.Е.

Испытатель  Чернушкин В.С.